

Jotun Anti-skid

Produktbeskrivelse

Dette er aluminiumoksidpulver beregnet på bruk som sklisikring i sistestrøksmalinger. Finnes i ekstra grov, grov, medium og fin partikkelstørrelse. Egnet som anti-skli materiale i atmosfærisk miljø for et bredt spekter av malingsystemer. Egnet på alle typer underlag, avhengig av det spesifikke malingsystem.

Bruksområde

Kan brukes på helikopterdekk, gangveier, ramper, vippebroer og dekk i sin alminnelighet, hvor sklisikring er nødvendig. Pulveret strøes i våt maling under påføring.

Farger

mørk

Produktdata

Egenskap	Test/Standard	Beskrivelse
Volumbasert tørrstoffinnhold	ISO 3233	100 %
Tetthet	kalkulert	3.9 kg/l
VOC-EU	IED (2010/75/EU) (teoretisk)	0 g/l

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.

Produktblanding

En-komponent

Produktkompatibilitet

Forskjellige primere og toppstrøk kan benyttes i kombinasjon med dette produktet, avhengig av eksponeringsbetingelser. Kontakt Jotun for ytterligere informasjon.

Forrige strøk: akryl, alkyd, epoxy, epoxy mastic, polyuretan

Neste strøk: akryl, alkyd, epoxy, epoxy mastic, fluor polymer, polyuretan, polysiloksan

Tilleggsinformasjon

ANBEFALT MENGDE

Fin kornstørrelse (180-250 µm) for malinger som påføres i 50 til 150 µm DFT, som f.eks toppstrøk.
Anbefalt forbruk er 1,5-2,0 kg pr. 10 liter maling.

Medium kornstørrelse (400-600 µm) for malinger som påføres i 150 til 400 µm DFT, som f.eks Jotamastic og andre tykkfilmsprodukter.
Anbefalt forbruk er 2,5-3,3 kg pr. 10 liter maling.

Grov kornstørrelse (700-1000 µm) for maling/belegg som påføres i 400 til 1500 µm DFT, som f.eks Baltoflake produkter.
Anbefalt forbruk er 3,0-4,0 kg pr. 10 liter maling.

Ekstra Grov kornstørrelse (1200-1600 µm) for maling/belegg som påføres 400 til 1500 µm DFT, som f.eks Baltoflake produkter.
Anbefalt forbruk er 3,5-4,0 kg pr. 10 liter maling.

Hvis en grovere overflate ønskes kan forbruket pr. m² økes.

Emballasje

Vekt

Jotun Anti-skid

25 kg

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Jotun Anti-skid

48 måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Forholdsregler ved påføring

Dette produktet er kun til yrkesmessig bruk. Påførere og operatører skal være opplært, erfarne og ha evner og utstyr for å blande/røre og bruke maling korrekt og i henhold til Jotuns tekniske dokumentasjon. Påførere og operatører skal bruke egnet personlig verneutstyr ved bruk av dette produktet. Disse retningslinjene er basert på gjeldende kunnskap om produktet. Eventuelle foreslåtte avvik som passer til forholdene på stedet skal sendes til den ansvarlige Jotun-representant for godkjenning før arbeidet påbegynnes.

Helse og sikkerhet

Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig med vann og kontakt lege umiddelbart.

Fargeavvik

Når det er relevant, vil produkter som primært er ment som primere eller bunnstoff kunne ha små fargevariasjoner fra batch til batch. Slike produkter kan blekne og kritte når de utsettes for sol- og værpåvirkning.

Farge- og glansbestandighet på toppstrøk/sistestrøk kan variere avhengig av farge, eksponeringsmiljø som temperatur og UV-intensitet, samt påføringskvalitet. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for ytterligere informasjon.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.