

Produkt datablad



EFFECT Kromeffekt

- Användes till:** alla föremål av plåt, metall och plast (efter användande av plasthäftgrund).
uppfräschning av olika bildelar.
- Fördelar:** snabbtorkande, hög ljus- och väderbeständighet, hög täckförmåga, lättarbetad, hög kemikaliebeständighet.
- metallglans med hög reflexförmåga.
- fri från freon (CFC)
- fri från tungmetaller, bly och kadmium
- ej slitagebeständig
- färgen på locket överensstämmer inte helt med innehållets kulör.
- Bindemedel:** akrylharts
- Filmtjocklek:** efter 1 korsande skikt: ca. 15 - 20 µm
- Torktid:**
- | | | |
|------------|-----------|-----------------|
| dammtorr: | efter ca. | 20 minuter |
| klibbtorr: | efter ca. | 30 – 40 minuter |
| genomtorr: | efter ca. | 12 timmar |
- Överlackerbart:**
- med sig själv: när som helst
 - alla Auto-K lacker: när som helst

Kromeffekt får ej överlackeras med klarlack eftersom den speciella Kromeffekten då går förlorad.

Lackuppbyggnad:

plast:

1. AK Plasthäftgrund
2. Kromeffekt

metall:

1. AK Rostskyddsgrund
2. AK Filler/grundfärg
3. Kromeffekt

