Produkt datablad

BASIC AK Zink-Alu Spray

Användes till:
- korrosionsskydd för vatten- och väderutsatta konstruktioner
- reparation av skadade zinkytor
- lackering av innerplåtkanter före punktsvetsning
- värmeanläggningar, rörledningar, stålkonstruktioner, värme-element, staket, skyddsräcke mm.

Fördelar:
- snabbtorkande, hög täckförmåga
- bra kemikaliebeständighet.

Bindemedel: akrylharts

Filmtjocklek: efter 2 korsande skikt: ca. 30 - 40 µm

Torktid:

dammtorr:	efter ca. 5 -10 minuter
klibbtorr:	efter ca. 30 - 40 minuter
genomtorr:	efter ca. 24 timmar

Överlackerbar:
- med sig själv: efter 10 minuter
- med alla Auto-K lacker: kontrollera först på en provyta om den tilltänkta täcklacken kan applicerad på AK Zinc-Alu lacken.

Observera: Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken. Observera de instruktioner som finns angivna på etiketten.

Peter Kwasny GmbH · Heilbronner Straße 96 · D-74831 Gundelsheim · Tel. 0 62 69 / 95-0 · Fax: 0 62 69 / 95 80
e-Mail info@kwasny.de · internet: www.kwasny.de