

Produkt datablad



Original Auto-color/Billackspray

Användes till: reparation av små, medelstora och större lackskador på bilkarosser med original kulör från fabrikanter. Dessutom kan biltillbehör av plåt och plast (efter användning av Auto-K Plasthäftgrund), sprayas med originalkulören.

Fördelar:

1-slikts lack lättarbetad, hög torrhalt, hög täckförmåga, snabbtorkande, bra genomtork, reptålig, ljus- och väderbeständig.	2-slikts lack snabbtorkande, hög ljus- och temperaturbeständighet, lätt- applicerad, lätt arbetad, hög kemikaliebeständighet.
---	---

fri från bly, kadmium, krome

Bindemedel: nitro-alkydharts akrylharts

Filmtjocklek: efter 2 korsande skikt:
ca. 50 - 60 µm ca. 30 - 40 µm

Torktid: efter ca. 30 min. dammtorr: efter ca. 10 – 15 min.
efter ca. 40-50 min. klibbtorr: efter ca. 30 – 45 min
efter ca. 24 timmar genomtorr.

Överlackerbar: - med sig själv: när som helst.
- med alla Auto-K lacker: när som helst.

Observera: Spraya inte på ytor som tidigare är behandlade med syntetharts eftersom det då finns risk för resning av lacken.
Observera de instruktioner som finns angivna på etiketten.

Lackupbyggnad:

1. AK Rostskyddsgrund	1. AK Rostskyddsgrund
2. AK Filler/Häftgrund / AK Sprutspackel.	2. AK Filler/Häftgrund /AK Sprutspackel.
3. Täcklack (1-slikts)	3. 2-slikts lack
	4. Efter 30 min. med Klarlack

