

## Produktinformasjon



### DELFLLEET F380

#### PRODUKT

Delfleet Du 1001 High Performance 2K klarlakk	F 380
Delfleet MS spesialherder	F 369
Delfleet langsom tynner	F 371
Delfleet tynner	F 372
Delfleet hurtig tynner	F 373



#### PRODUKTBEKRIVELSE

Delfleet Du 1001 High Performance 2K klarlakk gir en fremragende glans når den brukes som en del av et basefarge-/klarlakkssystem (tette og metallic farger).

Den sterke finishen beskytter mod graffiti og er motstandsdyktig overfor angrep fra luftforurensing og aggressive kjemikalier og hydraulikkvæsker (inkl. Skydrol).








Den bidrar også til å redusere tapekanter ved flerfargede striper med Delfleet 2K topplakker (f.eks. Delfleet 350).

#### FORBEHANDLING AV UNDERLAG


	Klargjør underlaget som følger:
	Delfleet Du 1001 High Performance 2K klarlakk kan påføres Delfleet og Deltron basefarge (tette og metallic farger) etter minst 20 minutters avlufting (ved 20 °C).
	Ved påføring på Delfleet eller Deltron 2K topplakk (tette farger) skal underlaget (2K topplakk) være gjennomherdet og slipt med P1000 sandpapir.



## KLARGJØRING OG PÅFØRING

	<b>Valg av herder:</b>	Bruk kun Delfleet MS spesialherder F369, som er spesielt beregnet til dette.	
		<b>Konvensjonell</b>	<b>Overliggende kopp</b>
		F 380	1 vol
		F 369	1 vol
		Tynner *	0,5 vol
			1 vol
			1 vol
			0,3 vol
		*Velg tynner etter påføringstemperatur og kjøretøyets størrelse.	
	<b>Valg av tynner:</b>	<b>Temperatur</b>	<b>Tynner</b>
		Opptil 18 °C	F373 tynner
		18–25 °C	F372 tynner
		Over 25 °C	F371 tynner
<b>Potlife ved 20 °C:</b> 1,5 t			
	<b>Viskositet:</b>	14-16 sek. DIN4 / 20 °C	
	<b>Oppsett av pistol:</b>	1,5–1,8 mm	1,0–1,1 mm
	<b>Sprøytetrykk:</b>	3–4 bar	
	<b>Antall lag:</b>	2 normale	
	<b>Avlufting/20 °C:</b>		
	Mellom lagene	15 minutter	
	Før ovnstørking	15 minutter	
<b>Tørketid:</b>			
	<b>Støvtørr/20 °C:</b>	30–45 minutter	
	20 °C berøringstørr	3 timer	
	20 °C gjennomtørr	12 timer (over natten) ved 20 °C	
	60 °C tørketid	45 minutter (metalltemperatur)	
	<b>Gjennomtørr med IR-tørking:</b>	15 minutter	
	<b>Samlet tørr lagtykkelse:</b>	45-55 µm	



	<b>Over-/omlakeringstid:</b>	Du 1001 High Performance 2K klarlakk kan omlakkeres eller påføres klarlakk etter opptil 1 uke uten sliping. Etter 1 uke må klarlakk slipes før det påføres flere lag.
	<b>Sliping:</b>	Hvis nødvendig
	<b>Overlakkeres med:</b>	Enhver PPG Delfleet 2K topplakk. Se anbefalinger for valg av herder til topplakk i produktbeskrivelsen.

## REGLER OG BEGRENSNINGER

Bruk av HVLP-sprøyteutstyr kan øke overføringseffektiviteten med ca. 10 %, avhengig av det brukte utstyrets merke og modell.

Anti-graffiti-egenskapene er effektive etter 7 dagers herding.

## RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr rengjøres nøye med rengjøringsmiddel eller tynner.

EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i bruksklar form er maks. 840g/l VOC.

VOC-innholdet i dette produktet i bruksklar form er maks. 840 g/l. Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktets faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i EU-direktivet.

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

**Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering** og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
 Tigervej 37  
 4600 Køge  
 Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66  
 Fax: +45 43 43 81 88

