


INTERNASJONALT
MASTERDOKUMENT

KUN TIL PROFESJONELL BRUK



W1100

Utstedelsesdato: Januar 1997
Erstatter: D376

Turbo Plus matteringsmiddel P565-98 Mykgjøringsadditiv P100-2020

Produkter	
P565-98	Turbo Plus matteringsmiddel
P100-2020	Mykgjøringsadditiv

PRODUKTBESKRIVELSE

P568-98

Turbo Plus matteringsmiddel (P565-98) brukes til å gi lakken et matt utseende når det brukes sammen med Turbo Plus (P488-) og Turbo Plus HS (P496-) solidfarger.



DISSE PRODUKTENE ER KUN BEREGNET FOR PROFESJONELL LAKKERING AV
KJØRETØYER I HENHOLD TIL PRODUSENTENS
SIKKERHETS DATABLAD

Matteringsmiddel P565-98

Mykgjøringsadditiv P100-2020

W1100

PROSESS P565-98

Glansen til Turbo Plus og Turbo Plus HS solidfarger kan reduseres ved å tilsette Turbo Plus matteringsmiddel (P565-98) i følgende forhold:

Lakk	Turbo Plus/Turbo Plus HS	Matteringsmiddel
Halvblank	3	1
Eggeskall	2	1
Matt	1	1

ETTER tilsetning av P565-98 aktiveres og tynnes produktet på normalt vis.

Turbo Plus matteringsmiddel bør røres grundig om før bruk.

Reduksjonen av glansnivået varierer i forhold til farger, underlag, påførings-/tørkeforhold samt lagtykkelse. Det anbefales å sprøyte et testpanel før bruk og evt. justere mengden av matteringsmiddel.

PRODUKTBESKRIVELSE

Mykgjøringsadditiv (P100-2020) er et mykgjørende additiv som øker fleksibiliteten til Turbo Plus og Turbo Plus HS topplakker, Transparent sealer (P565-755) og Vått-i-vått underlag (P565-876/-897) ved påføring på elastiske plastunderlag.

PROSESS

Stiv plast

Bruk standard Turbo Plus og Turbo Plus HS med ønsket glansnivå.

Elastisk plast

Blandingsforhold

2K primer eller topplakk 5 deler

Mykgjøringsadditiv (P100-2020) 1 del

ETTER tilsetning av mykgjøringsadditiv aktiveres og tynnes produktet på normalt vis (se det relevante produktdatabladet).

Reduksjon av glansnivået til Turbo Plus og Turbo Plus HS tettefarger ved lakkering av elastisk plast:

Lakk	Turbo Plus/Turbo Plus HS	Mykgjøringsadditiv	Matteringsmiddel
Halvblank	5	1	2
Eggeskall	5	1	3
Matt	5		6

Matteringsmiddel P565-98

Mykgjøringsadditiv P100-2020

W1100

PROSESS

Svært elastisk plast

Blandingsforhold

2K primer eller topplakk 2 deler

Mykgjøringsadditiv (P100-2020) 1 del

ETTER tilsetning av mykgjøringsadditiv aktiveres og tynnes produktet på normalt vis (se det relevante produktdatabladet).

Reduksjon av glansnivået til Turbo Plus og Turbo Plus HS solidfarger ved lakkering av svært elastisk plast:

Lakk	Turbo Plus/Turbo Plus HS	Mykgjøringsadditiv	Matteringsmiddel
Halvblank	2	1	1
Eggeskall	2	1	1,5
Matt	2	1	3

YTTERLIGERE INFORMASJON

1. Tilsetning av mykgjøringsadditiv (P100-2020) i Turbo Plus og Turbo Plus HS topplakker og 2K underlag forlenger tørketidene.
2. Et høyt innhold av matteringsmiddel kombinert med mykgjøringsadditiv kan medføre lav dekkevne for noen lyse farger. Flere lag eller bruk av et farget underlag kan være nødvendig i slike situasjoner.
3. Husk å røre grundig om i matteringsmiddelet og de ferdige produktene før bruk.

Disse opplysningene er gitt i god tro, men uten garanti.

For mer informasjon, kontakt:

PPG Industries Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark

Tlf.: +45 43 43 65 66

Faks: +45 43 43 81 88