

# 7-120

## UHS AKRYL TOPPLAKK

### PRODUKTBEKRIVELSE

7-120 UHS akryl topplakk er en 2K topplakk som gir DG-farger og noen DG metallic-farger. Den har fremragende motstandsevne mot atmosfæriske angrep, enestående fargeekthet og svært høy glans.

### VALG OG KLARGJØRING AV UNDERLAG



7-413, 7-414 primere  
Gammel lakk  
Polyuretan- og polyesterfyllere

**Sliping**  
se relevante datablader  
P400 (våtsliping) eller P280 (tørssliping)

*Må avfettes nøye før lakkering.*

### VEJLEDNING



*Blandingsforhold  
(etter vekt)*


	AIRLESS	KONVENsjONELL	
Topplakk	1000	Topplakk	1000
9-120*	500	9-120*	500
1-430	100-150	1-430	100-150

*Blandingsforhold  
(etter volum)*

	AIRLESS	KONVENsjONELL	
Topplakk	2	Topplakk	2
9-120*	1	9-120*	1
1-430	0,2 – 0,3	1-430	0,2 – 0,3

\*9-130 ekstra hurtig kan brukes

\*9-130 ekstra hurtig kan brukes



*Potlife 20 °C*

2 timer

2 timer

*Sprøyteviskositet*

20-23 sek Din 4 20 °C

20-23 sek Din 4 20 °C



*Dyse*


9 - 11

1,3 -1,6 mm

*Sprøytetrykk*

120 -140 bar

3 -3,5 bar



*Antall lag*





1 lett + 1 helt

1 lett + 1 helt

*Avlufting mellom lagene*

15 - 20 minutter ved 20 °C

15 - 20 minutter ved 20°

<b>VEILEDNING</b>	
	<i>Tørketider ved 20 °C:</i>
- Støvtørr:	20 minutter
	- Berøringstørr:
	5-6 timer
	- Gjennomtørr ved 20 °C:
	24 timer
	- Gjennomtørr ved 60 °C:
	40-50 min
	- Gjennomtørr IR
	Kortbølge: 15 min
	Mellombølge: 20 min
	Tykkelse på helt tørt lag: 50 µm
	Over-/omlakeringstid: Alltid mulig etter sliping

## TEKNISKE DATA

*Teoretisk dekkevne*

10 -12 m<sup>2</sup>/l sprøyteklar lakk ved 50 µm tykkelse på det tørre laget

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

**Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.**

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

**SELEMIX SYSTEM** er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

**PPG Scandinavia, Midtager 29, 2605 Brøndby, Danmark**

Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43 81 88 [customerservice.brondby@ppg.com](mailto:customerservice.brondby@ppg.com)

[www.ppgrefinish.com](http://www.ppgrefinish.com)T