

# HP AEROSOL PRIMER

# 1.880.2000

## 1K AEROSOL PRIMER KROMATFRI ( GRÅ )

**HP Aerosol Primer** er en 2K kromatfri etsprimer som beskytter mot rust og gir optimal vedheft på bart metall. Den kan brukes både før påføring av primer og på ethvert område som er blitt bart ved sliping av primer. I sistnevnte tilfelle kan den overlakkeres direkte med topplakk.

## UNDERLAG

Ubehandlet og galvanisert metall, avfettet og slipt  
Originallakk, slipt (P360-400 eller Scotch Brite Fine)  
Softplus og Global Zinc polyestersparkel, slipt med P360-400.  
Gammel sunn lakk, slipt (bortsett fra termoplastiske produkter)

## KLARGJØRING


Rengjør overflaten med vann (fortrinnsvis varmt) tilsatt rengjøringsmiddel. Slip gammel lakk med P320-360 slipepapir. Avfett med Antisilikon avfetter 3500 eller Aquamax rengjører.

Rist sprayboksen godt for å blande innholdet.

Produktet er klart til bruk.

Viktig:

HP Aerosol Primer anbefales ikke til bruk på termoplastisk lakk eller lakk som er følsom overfor løsemidler.



## PÅFØRING

Hold en avstand på 15-20 cm fra panelet som skal primes

Antall lag

Veiledende tykkelse

Maks. tykkelse

1-2  
10-20 my  
30 my





## TØRKING

Lufttørring  
Avlufting mellom lagene  
Påføring av topplakk eller primer uten sliping  
Egner seg for våt- eller tørrsliping ved 20 C.  
OVNSTØRKING / INFRARØD TØRKING

Ikke nødvendig  
Etter 10-15 minutter  
Etter 30 minutter  
Anbefales ikke



## OMLAKKERING

Mulig innen 10-15 minutter etter påføring, uten sliping



## SLIPING

Sliping er normalt ikke nødvendig, kun for å fjerne evt. smuss:

TØRR P400-600  
VÅT P800-1000

## OVERLAKKERING

Alle primere og topplakker i MaxMeyers bilreparasjonsserie; Aquamax HS Filler, Topfiller, MS Filler, BlitzSealer New, TintFiller, ClearSealer 540, UHS Filler 250, Maxifull (bortsett fra Plastomax). DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, MAXICAR HS.  
Kun til reparasjon av små områder.



## TEKNISKE DATA

Emballasjestr. 400 ml spraybokser  
Oppbevaring Oppbevares på et tørt og kjølig sted unna varmekilder  
Teoretisk dekkevne 11 m<sup>2</sup>/l sprøyteklart produkt, 25 my tykkelse



## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering av kjøretøyer og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på våværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

For mer informasjon, kontakt:

**PPG Scandinavia**  
**Midtager 29**  
**2605 Brøndby**  
**Danmark**  
**Tlf.: +45 43 43 65 66**  
**Faks: +45 43 43 81 88**

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet, som også er tilgjengelig på:

[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)