

HP MULTIGREY FILLER 1.841.8700 - 8900

2k AKRYLFYLLER FOR HØY PRODUKTIVITET LYS GRÅ (8700) - MØRK GRÅ (8900)

HP Multigrey Filler er en 2K ultra hurtigtørkende akrylfyller som gir en markant økning i produktiviteten på verkstedet. Den har god fyllevne og fremragende påføringssegenskaper. I tillegg er den enkel å slippe og sikrer optimal beskyttelse mot absorpsjon av topplakk og null krymping ved utføring av reparasjoner. Ved å blande lys grå og mørk grå i riktig forhold, vil du kunne oppnå en fargetone som matcher alle topplakkfarger, spesielt for flerlags topplakker eller de som gir redusert dekning. På den måten sparer du både tid og materialer.

HP Multigrey Filler reduserer den totale arbeidstiden i alle tørkesystemer (luft, ovn, infrarød) og i alle påføringsprosesser (tradisjonelt med sliping, uten sliping og vått-i-vått).

HP Multigrey Filler kombinert med **HP Primer Aerosol** og **HP Clear** utgjør et system som gir høy produktivitet, og kan brukes på verkstedet ved utføring av flekkreparasjoner og delreparasjoner.

UNDERLAG

Ubehandlet, avfettet og slipt metall.

Polyestersparkel, glassfiberforsterket plast og gel coat, slipt med P280-320 papir.

Gammel sunn lakk, slipt.

Viktig:

Ved påføring på gammel lakk som er følsom overfor løsemidler, kontroller at overflaten er fri for sprekker, og påfør alltid på hele panelet. HP Multigrey Filler egner seg ikke for bruk på isolerende termoplastisk lakk eller lakk som kan skalle av, men brukes til å jevne ut overflater med forskjellig absorpsjonsgrad.

KLARGJØRING

Rengjør overflaten med vann (fortrinnsvis varmt) tilsatt rengjøringsmiddel. Slip lakk med P280-320 papir. Avfett med Antisilikon avfetter 3500 eller AquaMax rengjørere. For å oppnå optimal motstandsevne mot korrosjon på bart metall, påfør 1-2 lag med HP Aerosol Primer først.

	PRIMERFYLLER		PRIMER-SURFACER		NON SANDING	
	VOL.	VEKT	VOL.	VEKT	VOL.	VEKT
HP MULTIGREY FILLER	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HERDER	250	160	250	160	250	220
TYNNER	0	0	100-150	60-90	200-250	120-150
POT LIFE ved 20 °C	30'		45-60'		60-75'	

Viktig:

Tilsetting av mykgjøringsadditiv AD1208: 10-30 %. Se datablad nr. 414

HERDERE - TYNNERE

HERDERE	6000 Hurtig	delomlakkeringer og flekkreparasjoner over 25 °C
	8000 Ekstra hurtig	Delomlakkeringer under 25 °C
		Flekkreparasjoner over 25 °C
	9000 Super hurtig	Flekkreparasjoner under 25 °C
TYNNERE	4305 Hurtig	Flekkreparasjoner
	4310 Normal	Delomlakkeringer under 25 °C
	4320 Langsom	Helomlakkeringer over 25 °C



PÅFØRING

METODE	PRIMERFYLLER		PRIMER-SURFACER		NON-SANDING	
Utstyr	Kon.	Kompatibel	Kon.	Kompatib	Kon.	Kompatibelt
Dyse (mm)	1,7-1,9	1,7-1,9	1,6-1,8	1,6-1,8	1,3-1,4	1,2-1,3
Trykk (bar)	2-3	0,5-0,7	2-3	0,5-0,7	2-3	0,5-0,7
Antall lag	3		2		2	
Veiledende tykkelse	150-200 my		100 my		40-50 my	
Maks. tykkelse	300 my		200 my		80-100 my	



TØR KING

Lufttørking	
Avlufting mellom lagene	3-5 minutter
Sliping (ved 100 my, 20 °C)	1-2 timer
Slliping (over 100 my, 20 °C)	6 timer
Avlufting før påføring av topplakk	fra 20 min til 12 timer
Ovnstørking og infrarød tørking	
Avlufting før tørking	3-5 minutter
Ovnstørking ved 60 °C	15 minutter
Infrarød tørking	mellombølge 12 min. kortbølge 8 min.



Viktig:

Kontroller at HP Multigrey Filler er gjennomherdet før sliping for å unngå mulig absorpsjon og krymping. Ved påføring uten sliping anbefales det å la HP Multigrey Filler tørke i minst 10 min ved 40 °C, deretter avkjøles, før påføring av topplakk.

OMLAKKERING

Mulig innen 12 timer etter påføring uten sliping (non-sanding)



SLIPING

TØRR	P320 - 400 + Scotch Brite Fine
VÅT	P800

TOPPLAKKER

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX BASECOAT.



TEKNISKE DATA

Emballasjestr.	1 l og 3 l
Oppbevaring	Oppbevares på et tørt og kjølig sted unna varmekilder.
Teoretisk dekkevne	4,1 m ² /l sprøyteklart produkt, 100 my tykkelse



HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering av kjøretøyer og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på våværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.

For mer informasjon, kontakt:

PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark
Tlf.: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet, som også er tilgjengelig på:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS