

**TEKNISK DATABLAD**

# 2.704.0400/2.704.0401

## SELEMIX-EPOKSYGRUNNING BEIGE/LYSEGRÅ

**PRODUKTBESKRIVELSE**

SELEMIX-epoksygrunning 2.704.040x er en 2K-epoksygrunning med høy tykkelse som er egnet til standard påføring og som med bruk av høytrykkssprøyteutstyr (luftblanding/luftfri) gjør den enestående ytelsen enda bedre. Den kan fås i fargene beige og lysegrå (svært lik RAL7035). Robuste påføringsegenskaper og gode antirustegenskaper gjør 2.704.040x ideell for mange industrielle bruksområder.

**VALG OG KLARGJØRING AV UNDERLAG**




Stål, blåserengjort stål, fosfatert stål

Klargjøring av underlag: sandblåsing og kjemisk forhåndsbehandling

*Må ikke brukes over syregrunninger eller syntetiske grunninger.  
Avfettes grundig før lakkering.*

**PÅFØRINGSVEILEDNING**




*Blandingsforhold:*

*Grunning 2.704.040x:  
Herder 1.959.4020:*

LUFTBLANDING/ LUFTFRI		STANDARD	
<i>etter vekt</i>	<i>etter volum</i>	<i>etter vekt</i>	<i>etter volum</i>
1000	6	1000	6
100	1	100	1

*Tynner:*

Ikke nødvendig.  
0,5–1 % tynner 1-410 kan brukes til å redusere viskositeten med standard sprøyteutstyr.



*Potlife ved 20 °C:*

4 timer

4 timer



*Sprøyteviskositet:*


12 sek Din 6 ved 20 °C

12 sek Din 6 ved 20 °C

*Oppsett av sprøytepistol:*

Spiss, luftblanding:  
0,28–0,38 mm  
Spiss, luftfri: 0,33 mm

Dyse 1,8 mm



*Sprøytetrykk:*

70–100 bar (luftblanding)

*Antall lag:*

2


2

*Avlufting mellom lagene:*

15 min. ved 20 °C

15 min. ved 20 °C

## PÅFØRINGSVEILEDNING



Tørketider ved 20 °C

Støvtørr:

6–12 minutter

Berøringstørr:

60 minutter

Tørketider ved 60 °C:

30 minutter



Samlet tørrfilmtykkelse:

70–100 mikroner

Overlakkeringstid:

Etter minst 60 minutter, eller opptil  
maks. 1 måned  
med en enhver 2K Selemix-topplakk

## TEKNISKE DATA (blandet)

Teoretisk dekning:

5,2 m<sup>2</sup>/l (for å oppnå en tørrfilmtykkelse  
på 100 mikroner og forutsatt 100 %  
overføringseffektivitet)

Faststoffinnhold (etter vekt):

73 %

Faststoffinnhold (etter volum):

53 %

Sprøyteklar VOC g/liter:

438 g/liter

Tetthet:

1,6 g/liter

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsopplysninger og forskrifter om oppbevaring, finnes dette i sikkerhetsdatabladet.

Produktet er kun til profesjonell bruk.

Informasjonen i dette databladet er bare veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke mht. produktstabilitet i forhold til tiltenkt bruk, gjør dette på egen risiko, og vi står ikke ansvarlig for produktytelse eller for tap eller skade (bortsett fra død eller personskade som skyldes forsømmelse fra vår side) som oppstår ut fra slik bruk. Informasjonen i dette databladet kan fra tid til annen endres som en følge av erfaring med produktet og regelmessig produktutvikling. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Både filmtykkelse, luftfuktighet og verkstedtemperatur kan påvirke tørketiden.

**SELEMIX SYSTEM** er et varemerke som tilhører PPG Group.

**PPG Industries (UK) Ltd, Auto refinish, Customers Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, telefon: +44 (0)1449 771775, faks: +44 (0)1449 771547**