


# D8130 UHS Klarlakk

## Blandeskjema



### Produkt

### Blanding etter volum



**D8130 UHS Klarlakk**

**2 deler**

### UHS herder:

- D8242
- D8243
- D8244

**1 del**

### Tynner:

***Ingen tynner***



### Påføring



#### Standard:

- 2 enkle lag
- 5-7 min. avluftningstid mellom lagene

#### Ekspress:

- Påfør 1 medium og 1 helt lag.
- Ved mindre enn 3 paneler: 2-3 min. avluftning.
- For flere enn 3 paneler, ingen avluftning.
- Ved ovns- eller IR tørking: 0-5 minutter avluftn.

For ytterligere informasjon se datablad RLD211V

