

D8501/05/07 Primer DP4000

Blandeskjema



Produkt

- D8501 Hvit
- D8505 Grå
- D8507 Mørk Grå

Blanding etter volum

2 deler



UHS herder:

- D8238
- D8239

1 del

Tynner:

- D807
- D812
- D8715/18/19

0,5 del

Påføring



- Påfør 1 helt enkeltlag eller 1 lett + 1 helt lag for å få en lagtykkelse på 25-35 µm.
- Påfør slik at finishen blir helt jevn.
- Må ikke påføres i tykke lag.
- 15 min. tørking før topplakk.



For ytterligere informasjon se datablad RLD249V

