

D8511/15/17 Primer DP3000

Blandeskjema



Produkt

- D8511 Hvit
- D8515 Grå
- D8517 Mørk Grå

UHS herder:

- D8225

Tynner:

- D8718
- D8719

Blanding etter volum



3 deler

1 del

0,5 del

Påføring



High Build:

- 2 enkle lag
- 5 min. avluftningstid mellom lagene ved 20°C
- 0-5min. avluftningstid før etterherding

Primer Surfacer:

- 2-3 lag
- 5 min. avluftningstid mellom lagene ved 20°C
- 0-5min. avluftningstid før etterherding



For ytterligere informasjon se datablad RLD266V

